



MOLY DRY FILM LUBRICANT LUBRICANTE SECO EN SPRAY

Moly Dry Film contiene micro-partículas de molibdeno, suspendido en un vehículo líquido de secado rápido.

El bisulfuro de molibdeno se adhiere tenazmente a las superficies sin necesidad de un tratamiento de calor o cocción.

El bisulfuro de molibdeno es un lubricante seco, de un coeficiente de roce de 0.03.

Moly Dry Film puede ser aplicado en metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, maderas, cauchos, cerámicas. Es muy estable térmicamente y resiste álcalis, agua, aceites, muchos ácidos y sólidos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Secado rápido.** Seca al tacto en cuestión de segundos.
- **Universal.** Adhiere a metales ferrosos y no ferrosos.
- **Penetra y lubrica.** Minimiza los riesgos de rotura de pernos y rodadura de hilos.
- **Disponible en aerosol.** Lubrica las zonas de más difícil acceso.

APLICACIONES.

Moly Dry Film se recomienda para roscas, matrices, engranajes, grifos, cadenas, piñones, guías, levas, pistas de rodadura, pistones hidráulicos y neumáticos, guías de tornos.

Moly Dry Film es más eficaz cuando se aplica sobre superficies limpias y secas.

CARACTERÍSTICAS

% de volátiles	75
Densidad a 15.5°C. Lb/gal	0.92
Tiempo de secado	2 a 3 minutos
Rango de temperatura operacional después de la evaporación. °C (°F)	427 (800)
Sólidos	MsO ₂
Color	Gris oscuro
Contenido de compuestos orgánicos volátiles VOC. g/lit	380

Envases

Caja 12 spray

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318
An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmore.com

LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En particular, Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será responsable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están sujetos a las variaciones de fabricación normales.